BacklitTex 195 LUVESS SM W FR Technisches Datenblatt

L Latex · UV UV härtend · ES Eco Solvent · S Solvent · SM Seidenmatt · W Weiß · FR Flammhemmend

Version: 03-2022

Tinten



Anwendungsbereiche und Eigenschaften

Technische Daten

Flächengewicht:	ca. 195 g/m²
Zusammensetzung:	100% Polyester-Gewebe
Oberfläche:	seidenmatt weiß, transluzent
Stretch:	1-3%
Transmissionsgrad:	40%
Weißpunkt (L*A*B):	85,82* | 3,58* | -7,07*
Flammhemmung:	nach DIN4102: B1

Allgemeine Informationen

- 100% Polyester Gewebe
- Bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Spezielle InkJet-Beschichtung ermöglich den Druck von tiefsten Farben und brillanten Motiven für die Hinterleuchtung
- Sehr hohe Flexibilität
- Nahezu weißbruchfrei
- Ideal für den gefalteten Versand und die Verwendung in Alu-Frame-Rahmensystemen
- REACh-konform + schadstoff-frei

Anwendungsbereiche

- Leuchtwerbung im Innenbereich
- Speziell entwickelt für hinterleuchtete Rahmensysteme
- Blow-Up-Werbung

Vorteile

- Satte, tiefe Farben
- Nahezu weißbruchfrei; kann gefaltet versendet werden
- Leichter Stretch für einfachste Verspannbarkeit
- Flammhemmung nach DIN4102: B1
- REACh-konform + schadstoff-frei

com2C GmbH & Co. KG | Gänsekamp 37 | 32457 Porta Westfalica | Deutschland
Tel : + 49 57 33 87 85 88 | Fax : + 49 57 33 87 85 88 9 | Mail: info@com2-c.de | www.com2-c.de

BacklitTex 195 LUVESS SM W FR Technisches Datenblatt

L Latex · UV UV härtend · ES Eco Solvent · S Solvent · SM Seidenmatt · W Weiß · FR Flammhemmend

Version: 03-2022

Druckeigenschaften

- Hervorragend bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Hohe Tintenaufträge durch hochwertiges Inkjetcoating möglich
- Sehr gute und schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz
- Wasserfeste Inkjet Beschichtung

Verarbeitungshinweise

- Vor Weiterverarbeitung ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 18° - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%

Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: www.com2-c.de
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.
- Lagerfähigkeit im Original verpackten Zustand, 1 Jahre bei sachgemäßer Lagerung bei 18° - 25°C

Abmessungen

- 50 m x 160 cm (63") | 100 m x 260 cm (102") | 100 m x 320 cm (126") | 60 m x 505 cm (199")

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.